

DAFA-ångspärrtejp

DAFA-ångspärrtejp ingår i DAFA AirStop System och är en starkt vidhäftande tejp för skarvning av ångspärrfolier.

DAFA-ångspärrtejp för skarvar inomhus mellan alla PP-/PE-membran typer samt plywood, spånplattor, hyvlat trä och metall.

DAFA-ångspärrtejp uppfyller de skärpta kraven i de nya byggreglerna för skarvning av ångspärrfolie och är godkänd i enlighet med SS-EN 13984.

Fördelar med grön tejp

- Lämplig för rörgenomföringar
- Elastisk/töjbar
- Mycket god vidhäftning

Fördelar med blå tejp

- Lämplig till längs- och tvärsgående skarvar på membran
- DAFA-ångspärrtejp kan enkelt kortas av utan verktyg
- Mycket god vidhäftning

DAFA-ångspärrtejp är en kraftigt vidhäftande tejp som endast bör användas vid permanent påföring, eftersom tejp inte kan avlägsnas från underlaget igen.

DAFA-ångspärrtejp ingår i DAFA AirStop System.

OBS! DAFA-ångspärrtejp bör inte användas i konstruktioner där skarvarna utsätts för konstant tryck från isolering eller liknande, eftersom det då finns risk för att tejp kan glida i skarven innan den slutliga tak- eller väggisoleringen har monterats färdigt.



Färg/dim.	Innehåll per. kart.	DAFA- varunr	EAN-nr
GRÖN 50 mm	12 rull. à 25 m.	620006596	5705636284484
GRÖN 100 mm	6 rull. à 25 m.	620023654	5705636404110
BLÅ 50 mm	12 rull. à 25 m.	620005987	5705636266459
BLÅ 100 mm	6 rull. à 25 m.	620014093	5705636341699

Tekniska specifikationer

DAFA-ångspärrtejp är en enkelsidig tejp för överlappning av ångspärrar. Modifierat akrylhäftmedel som är lösningsfritt och vattenbaserat. Häftmedlets styrka ökar med tiden och det är mycket motståndskraftigt mot fukt och andra klimatproblem. Enastående tack vare att den fäster mycket bra på PE-/PP-folie samt på grova ytor och spånplattor. Tejp har en förväntad livslängd på minst 20 år.

	GRÖN ångspärrtejp	BLÅ ångspärrtejp
Tjocklek	Folie + häftmedel 280/300 my 0,31 mm	Papper + häftmedel 330/350 my 0,34 mm
Ytvikt	Häftmedel 240 g/m² ± 10 %	Häftmedel 260 g/m² ± 10 %
Avflagningsvärde	AFERA 5001, 30 N/25 mm	AFERA 5001, 30 N/25 mm
Montering	Fästytorna ska vara torra och fria från damm och olja. Från -10 °C	
Temperaturbeständighet	-30 °C till +120 °C	-30 °C till +120 °C